

Яуаплығы сикланелган  
йамғиат  
«ТСК «Гидрозащита»  
Башкортостан Республикаһы, Өфө ҡалаһы, Киров  
урамы, 1  
Tel./fax:(347) 272-10-21, 299-15-54  
E-mail: [office@psrb.ru](mailto:office@psrb.ru);  
WEB: <http://водестоп.рф>



Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ТСК «Гидрозащита»  
Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Кирова, 1  
Tel./fax:(347) 272-10-21, 299-15-54  
E-mail: [office@psrb.ru](mailto:office@psrb.ru);  
WEB: <http://водестоп.рф>

## Технология по применению материалов марки ИЗОМИКС для устранения течи в помещении насосной станции.

### I. Возможные дефекты: Точечные протечки (насосная)

1. Проблемные участки очистить от разрушенного слабого бетона, опескоструить.
2. Всю поверхность стены (~ S=20 м<sup>2</sup>) обработать раствором **ИЗОМИКС Проникающий**.  
Расход материала **ИЗОМИКС / ISOMIX Проникающий** при толщине слоя 2 мм – **1,2 кг/м<sup>2</sup>**.  
Стоимость материала при расходе **на один кв.м.** составляет **288,00 рублей**.

### II. Возможные дефекты: Разрушения верхнего слоя бетона до арматуры

1. Удалить непрочные участки поверхности, в том числе участки, покрытые цементным молоком. Трещины необходимо расшить до размеров не менее, чем 5х5 мм. Увлажнить обрабатываемую поверхность (~ S=20 м<sup>2</sup>), не допуская скапливания свободной воды.
2. Очистить существующую арматуру от ржавчины, установить дополнительную арматуру, если существующая недостаточно надежна.
3. Нанести на поверхность **«ремонтный состав» ИЗОМИКС / ISOMIX R3 T300**. Оставить на 3 часа.
4. Далее нанести гидроизоляционный состав **ИЗОМИКС / ISOMIX Проникающий**.

На обрабатываемой поверхности **не допускается** наличие структурных повреждений и видимых трещин.

Наносить рекомендуемый материал следует согласно технологическому регламенту по применению гидроизоляционных материалов **системы ИЗОМИКС / ISOMIX**.

Расход материала **ИЗОМИКС / ISOMIX Проникающий** при толщине слоя 2 мм – **1,2 кг/м<sup>2</sup>**.  
Стоимость материала при расходе **на один кв.м.** составляет **252,00 рублей**.

Расход материала **ИЗОМИКС / ISOMIX Ремонтный R3 T300** (толщина слоя 20 мм) – **6 кг/м<sup>2</sup>**.  
Стоимость материала при расходе **на один м<sup>2</sup>** составляет **300,00 рублей**.

Примерный расчет объёма и стоимости материалов для ремонта помещений (~ S=20 м<sup>2</sup>).

	Наименование материала	Количество, кг	Расход, кг/м <sup>2</sup>	Цена, руб/кг	Сумма, руб.
1	<b>ИЗОМИКС / ISOMIX Проникающий</b>	50 кг	1,2	240,00	12 000,00
2	<b>ИЗОМИКС / ISOMIX Ремонтный R3 T300</b>	125 кг	6	50,00	6 250,00
Итого:					<b>18 250,00</b>