

Закладные профильные конструкции для деформационных швов $\mathsf{AKBACTO\Pi}^{\mathbb{R}}\ \mathsf{ДШС-K}$


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Устройство деформационных швов в стенах, потолках и фасадах при строительстве административных, офисных и торговых центров, складов, грузовых платформ, а также других зданий и сооружений.

ОПИСАНИЕ

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в которые вставлен уплотнительный профиль. Швы не требуют проведения профилактических работ и устойчивы к старению.


Уплотнительный профиль изготовлен из термоэлостопласта (ТЭП) и устойчив к воздействию озона, ультрафиолета, маслам, бензину и антиобледенительным солям. При выходе из строя может быть легко заменен.








МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ





РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

	Размеры, мм			Перемещения, мм		
Тип профиля	А	С	Су	Сжатие	Растяжение	Сдвиг вертикально
ДШС-5 0 /16-K	40-60	64	-	6	17	15
ДШС-9 0 /16-K	80-100	105	-	20	80	55
ДШС-10 0 /16-К	90-110	115	-	15	60	50
ДШС-120/16-К	110-130	135	-	25	90	70
ДШС-140/16-К	130-150	150	-	35	130	110
ДШС-15 0 /16-К	140-160	165	-	35	125	100
ДШС-5 0 /16-УК	40-60	-	63	6	17	15
ДШС-9 0 /16-УК	80-100	-	105	20	80	55
ДШС-10 0 /16-УК	90-110	-	113	15	60	50
ДШС-120/16-УК	110-130	-	135	25	90	70
ДШС-14 0 /16-УК	130-150	-	150	35	130	110
ДШС-15 0 /16-УК	140-160	-	163	35	125	100

УПАКОВКА

Алюминиевые направляющие — мерные отрезки по 3 м. Уплотнительные профили — бухты по 30 м.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛОВ

Уплотнительный профиль изготавливается из термоэлостопласта (ТЭП) в соответствии с ТУ 5775-002-46603100-03. Применение этих материалов обеспечивает следующие преимущества:

- ✓ расширенный диапазон рабочих температур (от –50 °C до + 80 °C);
- ✓ гибкость и эластичность при отрицательных температурах;
- ✓ высокая химическая стойкость;
- ✓ долговечность;
- ✓ простота монтажа;

Физико-механические показатели материалов уплотнительного профиля:

Химическая основа	ТЭП
Цвет	Черный
	Серый
	Коричневый
	Бежевый
	Белый
	Оранжевый
Твёрдость по Шор А, единицы Шор А, в пределах	70± ⁵ 4
Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см²), не менее	7,5 (75)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	700
Относительная остаточная деформация при статической деформации сжатия 20	
% в течение 24 часов при температуре 100 °C, %, не более	50
Изменение показателей после старения в воздухе в течение 24 часов при	
температуре 125 °C	
- твердость, единицы Шор А, в пределах	±15
- условная прочность при растяжении, % , не менее	- 25
- относительное удлинение при разрыве, %, не менее	- 60
Температурный предел хрупкости, °С, не выше	- 50
Стойкость к термосветоозонному старению при температуре 40 °C в течение 96	
часов с объемной долей озона (5±0,5)x10 ⁻⁵ % при статической деформации	трещины, видимые
растяжения 20%	невооруженным
·	глазом
Сопротивление раздиру, кгс/см, не менее	20
Стойкость к воздействию агрессивных сред (определяется по изменению	
сопротивления раздиру после воздействия 10%-ного раствора NaOH при	
температуре 25 ± 5 °C в течение 168 часов), %, не менее	-15

Алюминиевые направляющие изготовлены по ГОСТ 8617-81 из алюминия марки АД-31Т1 ГОСТ-4784. Применение данного материала обеспечивает нижеследующие преимущества:

- высокая прочность при низком удельном весе;
- ✓ долговечность;
- ✓ простота монтажа, обслуживания и ухода;
- ✓ экологическая безопасность.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании. Только потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу.				



Закладные профильные конструкции АКВАСТОП[®] ДШС-К

